





DD 350 S










Rozměry:
2052 × 198 mm

Celková tloušťka:
9,5 mm






Zkoušky	Norma DIN/EN	DD 350 S
Všeobecné údaje o struktuře výrobku		
Celková tloušťka:		cca 9,5 mm
Rozměr: (délka × šířka)		2052 × 198 mm
Struktura výrobku: Nosná deska s ochranou proti nabobtnání <i>AquaSafe</i>		a. <i>Puretec</i> – cca 0,5 mm silná speciální vrstva z PET b. vrstva pohodlí: 1,2 mm korek c. nosná deska HDF (ca. 890 kg/m ³ ± 3%) d. protitah z korku 1 mm
Technické údaje		
Metoda zablokování:		Masterclic Plus
 Třída mechanického namáhání:	EN 685	23 32
		
 Antistatika:	EN 1815	Napětí v tlaku Up < 2kV Požadovaná hodnota splněna

(pokračování na další straně)

Zkoušky	Norma DIN/EN	DD 350 S	
Technické údaje (pokračování z přední strany)			
	Odolnost vůči chemikáliím:	EN 423	Při krátkodobém působení běžných domácích prostředků beze změny. Obecně mohou chemikálie jakéhokoli druhu, jako rozpouštědla, dezinfekční prostředky na rány a kůži, barvy na vlasy, odlakovače, fixy atd. způsobit trvalé skvrny.
	S tálobarevnost na světle:	EN 13 329 (EN ISO 105)	≥ stupni 6 podle modré stupnice
	Chování materiálu při požáru:	EN 13 501	E _f
	Kluzný odpor:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Protiskluzová zábrana šikmá plocha:	DIN 51 130 BGR 181	R9
	Uvolňování formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Vtisk po konstantním zatížení:	EN 433	0,04 mm
	Odolnost vůči kolečkům židlí:	EN 425	žádné viditelné změny nebo poškození, pokud jsou kolečka měkká a odpovídají normám žádné viditelné změny nebo poškození, pokud jsou kolečka měkká a odpovídají normám
	Chování při simulování posunování nohy nábytku:	EN 424	žádné viditelné poškození
	Podlahové topení:		Vhodné pro teplovodní podlahové topení. Elektricky poháněné podlahové topení je zásadně vhodné tehdy, pokud je namontované do potěru nebo betonové vrstvy, čímž neleží na betonové vrstvě jako fóliové topení. Systém topných hadů trubek drátů musí být rozložen celoplošně, nikoliv jen na částečné ploše. Pokud se plochy ohřívají jen částečně, je v tom případě nutné opatřit podlahovou krytinu pohyblivými spárami (systémově vázaná lišty). Nesmí se překročit maximální teplota povrchu 26°C. Běžná fóliová topení nelze všeobecně povolit. Výjimkou jsou samočinně regulující topné systémy při dodržení povrchové teploty 26°C.
	Tepelný odpor (m ² K/W) s 0,2 mm PE fólií:	ISO 8302	0,098 m ² K/W

(pokračování na další straně)

Zkoušky	Norma DIN/EN	DD 350 S
Všeobecné údaje o životním prostředí, pokládce a ošetřování		
Blauer Engel:	RAL-UZ 38	udělen
Likvidace do odpadu:		energetické zhodnocení, zbytky se mohou likvidovat s domácím odpadem (např. tepelná úprava)
Čištění a ošetřování:		Čištění při ukončení stavby: Čistící prostředek CC PU Běžné čištění: Čistící prostředek CC PU
Oblasti použití:		Kolekce DD 350 S je vhodná pro všechny suché bytové a nebytové prostory s běžným namáháním jako např. kanceláře, čekárny, butiky. →Tyto podlahy nejsou vhodné k pokládce ve vlhkých prostorech (koupelna, sauna atd.).
Předpoklad pro pokládku:	DIN 18 356	Podklady pro pokládku musí splňovat všeobecně uznávaná pravidla oboru při dodržení ustanovení VOB, díl C DIN 18 356 »Pokládání parketových podlah« k provedení pokládky. Podklad musí být suchý (u minerálních podkladů max. 2 % resp. podlahového topení 1,8 %, u anhydritového potěru max. 0,5% resp. podlahového topení 0,3 % zbývající vlhkost – měřeno přístroji CM), rovný, pevný a čistý. Dále je nutné vyrovnat nerovnosti 3 mm/na první metr a 2 mm na každý další běžný metr v souladu s DIN 18 202, tabulka 3, řádek 4. Je třeba dodržovat návod na pokládku, který je přiložen k výrobku.
	Označení CE potvrzuje, že designové podlahy MEISTER splňují všechny základní evropské bezpečnostní a zdravotní směrnice.	
	Všeobecné schválení stavebním dozorem č. Z-156.610-922	
	Designové podlahy MEISTER získali certifikaci TOXPROOF-TÜV, známku pro podlahové krytiny testované na škodlivé látky.	
MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.		