MEISTER

Třídění dle EN 13489
Lindura®-dřevěná HighTech krytina - selské prkno CZ

Lindura®-dřevěná HighTech krytina HD 400
(přírodní olej / ultramatný lak) Vlastnosti dle EN 1310

Dřevina	Dub	Dub	Dub	Dub	Ořech americký				
Třídění	živé	natur	authentic	markant	živé				
Botanický název	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Juglans nigra				
Oblast původu	Evropa	Evropa	Evropa	Evropa	Severní-Amerika				
Zdravá běl (bělomízdří)	✗	✗	✓	✗	✓				
Suky (zdravé srostlé)	≤ 80 mm Ø	≤ 40 mm Ø	✓	≤ 80 mm Ø	≤ 50 mm Ø				
Díry po sucích / vypadlé suky	≤ 30 mm Ø	≤ 20 mm Ø	✓	≤ 30 mm Ø	≤ 20 mm Ø				
Bodové suky (očka)	✓	✓	✓	✓	✓				
Tmelená místa / Zapráškovaná	✓	✓	✓	✓	✓				
Prasklinky, vlasové praskliny	✓	✓	✓	✓	✓				
Přirozené barevné a strukturální znaky dřeva	-	-	-	-	-				
Vrostlá kůra	✗	✗	✗	✗	✗				
Odklon vláken	✓	✓	✓	✓	✓				
Zdravé hnědé / červené jádro	-	-	-	-	-				
Dřeňová zrcátka	✓	✓	✓	✓	✓				
Barevné rozdíly	✓	✓	✓	✓	✓				
Bílá pruhovost / žíhání	✓	✓	✓	✓	-				
Stopy po prokladech	✗	✗	✗	✗	✗				
Výskyt škůdců (EN 1311)	✗	✗	✗	✗	✗				

Vysvětlivky: Inkluze typické pro daný druh dřeva jsou například: u modřínu smolníky, u javoru cukrové inkluze; minerální inkluze. Dřevo je přírodní produkt. Barevné a strukturální rozdíly jsou přirozené a jsou znakem pravosti. Vzorky, prospekty a fotografie jsou proto považovány pouze za orientační a nejsou závazné. Také působení slunečního záření má vliv na přirozenou změnu barevného tónu dřeva. Z tohoto důvodu může dřevěná krytina v okamžiku dodání vykazovat výrazné rozdíly oproti vzorku. Při čpavkování a paření reaguje třísloviná ve dřevě, takže dřevo trvale mění svou barvu na hnědou až tmavě hnědo-černou. Vzhledem k rozdílnému obsahu kyseliny třísloví vznikají barevné rozdíly jak na jednotlivých dílcích, tak mezi nimi. To je dalším znakem tohoto přírodního produktu.

✓ = vyskytují se ✗ = nevyskytují se - = není relevantní

© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH / 03 / 2022